

PLANCHER DE BOIS MASSIF STANDARD - LONGUEURS ALÉATOIRES

Spécifications



PRODUITS			
Essences	Chêne rouge, érable, merisier		
Grades	Sélect et meilleur: Ce plancher, à l'apparence distinguée et uniforme, offre une variation de couleur subtile aux nuances naturelles. La présence de petits nœuds sains et de stries minérales est très limitée. Nuance: Ce plancher offre une variation de couleur légère à modérée entre chaque planche, allant des tons clairs à plus foncés. Les petits nœuds, nœuds remplis et les stries minérales sont en présence limitée. De fines fentes et gerces peuvent également être présentes occasionnellement. Caractère: Ce plancher contient toutes les caractéristiques naturelles du bois. La variation de couleur prononcée, les nœuds remplis, les stries minérales, les fentes et gerces font partie de la personnalité distincte de ce plancher.		
CONSTRUCTION			
Type	Massif		
Largeurs	2 1/4" (57 mm) 3 1/4" (82.5 mm) 4 1/4" (108 mm)		
Longueurs - Longueurs aléatoires	Min. 10", Max. 78" (Min. 254 mm, Max. 1,981 mm)		
Joint	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Épaisseur	3/4" (19 mm)		
Humidité relative	35% - 55%		
Fabrication	Récolté, conçu et fabriqué au Canada (Québec)		
FINI			
Texture	Lisse ou brossée (chêne rouge)		
Lustres (niveaux de lustre)	Semi-lustre (45%), mat (20%) ou ultramat (10%)		
Fini à l'oxyde d'aluminium	Système de finition renforcé à l'oxyde d'aluminium dans une matrice de polyuréthane séchée aux rayons ultraviolets		
Antimicrobien	La protection antimicrobienne diminue la croissance des microbes nuisibles sur la surface du plancher		
Caractéristiques	Apparence et durabilité: supérieure Résistance de la teinture et résistance à la perte de lustre: supérieure Facilité d'entretien et de réparation: supérieure Formaldéhyde, eau et solvant: aucun formaldéhyde ajouté, fini de type "solide" sans base de solvant		
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0,5 et plus		
INSTALLATION, UTILISATION ET GARANTIE			
Installation	Niveaux: rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes: clouée ou brochée	Sous-plancher: contreplaqué ou OSB 3/4"
Plancher radiant	Non compatible		
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc		
Utilisations	Résidentielle		
Garanties	Structurelle : à vie		
(Svp vous référer au guide d'installation)	Usure du fini : résidentielle 35 ans		
STANDARDS APPLICABLES			
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0.008 ppm		
COV Total ASTM-D-6670-01	0.003 ppm (selon l'essence de bois)		
Brûlure de surface ASTM-E84	Classe 3 ou C		
Valeur R	R 0.44 à 0.51 (selon l'essence de bois)		
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0.25 - 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		
CERTIFICATIONS			
LEED	Se qualifie pour des projets LEED		
CARB 93120 Phase II	Conforme		
Lacey Act	Conforme		
ISO 14001	CERT-0120164		
EMBALLAGE	2 1/4" (57 mm)	3 1/4" (82.5 mm)	4 1/4" (108 mm)
Contenu par boîte	20 pi ² (1.86 m ²)	20 pi ² (1.86 m ²)	17 pi ² (1.58 m ²)
Dimensions d'une boîte	85 7/8" L x 9 9/16" L x 3 5/16" H (2,178 mm L x 243 mm L x 84 mm H)	80 5/32" L x 10 7/16" L x 3 5/16" H (2,036 mm L x 265 mm L x 84 mm H)	79 11/16" L x 9 7/32" L x 3 5/16" H (2,024 mm L x 234 mm L x 84 mm H)
Poids d'une boîte	56 - 59 lb (varie selon l'essence)	56 - 59 lb (varie selon l'essence)	56 - 59 lb (varie selon l'essence)
Boîte par palette	52	52	52
Contenu par palette	1,040 pi ² (96.62 m ²)	1,040 pi ² (96.62 m ²)	884 pi ² (82.13 m ²)
Dimensions d'une palette	86" L x 38" W x 44" H (2,184.4 mm L x 965.2 mm W x 1,117.6 mm H)	81" L x 41" W x 44" H (2,057.4 mm L x 1,041.4 mm W x 1,117.6 mm H)	81" L x ~37" W x ~44" H (2,057.4 mm L x 939.8 mm W" x 1,117.6 mm H)
DURETÉ RELATIVE DES ESSENCES			
Selon le test de Janka de la NWFA	Chêne rouge: 1,290 lb - dureté moyenne	Érable: 1,450 lb - 12% plus dur	Merisier: 1,260 lb - 2% plus mou
Test de dureté (ASTM-D-143)			
Référence: Chêne rouge 1,290 lb* - 100%			
*lb = force appliquée en livre			

Service à la clientèle: 1 877 427 5144
mars-26

DUBEAU
PLANCHERS DE BOIS FRANC